

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 2007 för byggvarudeklarationer (BVD 3) och miljöprestanda enligt anvisningar för LCA-baserade deklarationer av byggvaror PCR 2006:02

IVL MVD nr U 2676

Korslimmat trä KLT



1 GRUNDDATA

Dokument ID	3
Varunamn	Korslimmat trä KLT
Artikelnamn/ID-begrepp	Korslimmat trä
Varugrupp	BK04: 10012 Massivträelement
Upprättad/ändrad den	2009-09-07 <input checked="" type="checkbox"/> Ny deklARATION <input type="checkbox"/> Ändrad deklARATION
Övriga upplysningar	Korslimmat trä tillverkas, enligt samma principer som limträ.

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn	Martinson Group AB
Organisationsnummer/DUNS-nr	556493-7489
Adress	937 80 Bygdsiljum
Webbplats	www.martinsons.se
Kontaktperson	Per Lundgren
Telefon	0914-207 00
E-post	per.lundgren@martinsons.se
Har företaget miljöledningssystem?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Företaget certifierat enligt	<input type="checkbox"/> ISO 9000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14000 <input checked="" type="checkbox"/> Annat, PEFC, FSC
Övriga upplysningar	Tillstånd enligt miljöbalken. Anslutet till Repa-registret. Ingår i energimyndighetens program för energieffektivisering PFE.

3 VARUINFORMATION

Ursprungsland	Sverige
Användningsområde	Konstruktionsmaterial
Finns säkerhetsdatablad?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant
Varugrupp	Massivträelement
Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant Märkning <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Uppfyller varan egenskapskriterierna enligt BASTA	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, se not 1
Finns miljödeklARATION typ III för varan?	<input type="checkbox"/> Ja, <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar	Korslimmat trä är uppbyggt av ett antal trälameller sammanbundna med lim Lamellerna är korslagda i ett flertal skikt. Yttersta skikten ligger i elementets längdriktning.

Korslimmat trä

4 INNEHÅLL

Produktinnehåll	vikt-%
Trälameller	97
Limtyp MUF, melamin-urea-formaldehyd.	<3

Varan saknar CAS-nr eller motsvarande samt klassificering av ingående ämne.

5 PRODUKTIONSSKEDET

Tillverkningsmetod

Korslimmat trä tillverkas av lameller som torkats, hyvlat. De limmas under press med högfrekvenslimning.

Miljöberäkningarna följer de generella regler som finns för en livscykelanalys (LCA) av en byggprodukt enligt referens (3). Miljödeklarationen är framtagen och enligt konceptet på-väg-mot EPD, se referens (4).

Alla värmevärden anger det effektiva värmevärdet baserat på torrsubstansen, TS.

Inventerad vara är 1 m³ KLT

Certifierat skogsbruk 55%

Råvaruuttag MJ/m³ kg/m³

Återvunna resurser

Försumbara mängder -

Icke energibärare

Totalt resursuttag <0,001

Energibärare

Råolja 8,9

Rundved⁽²⁾ 555

Kol 1,3

Naturgas 10,8

Energianvändning

Råolja 470

Rundved 2379

Kol 36

Naturgas 557

Vattenkraft 391

Kärnkraft 404

Ej inventerade flöden per m³

Avfall

Farligt avfall, kg/m³ 0,3

Övrigt avfall, kg/m³ 2,6

Limvatten, dm³/m³ 5,5

Insatsmaterial

Försumbara mängder -

Miljöpåverkan per m³

Klimatpåverkan, kg CO₂-ekv. 57

Försurning, mol H⁺ 20

Övergödning, kg O₂ 4,3

Marknära ozon, kg C₂H₂-ekv⁽⁷⁾

kolväten etc 0,059

NO₂ 0,018

Ozonnedbrytning 0

Överensstämmelse av data

Skillnaden mellan denna specifika deklaration och en full EPD är att tredjepartsverifiering inte är ackrediterad och avsaknaden av det granskningsunderlag som krävs för detta. Generella data har använts för sågad vara, baserat på referens (5,6). Redovisade miljödata är kompatibla med alla miljödeklarationer framtagna enligt de generella reglerna för byggprodukt i Miljöstyrningsrådets system, PCR 2006:02, se referens (3).

6 DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Distributionsmedel

Produkten distribueras enligt kundens önskemål. Vanligaste transportmedel är lastbil.

Förpackningsmaterial kg/m³

Kartong 0,4

Plastfolie och -band 0,1

7 BYGGSCHEDET

Hantering

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant Nej Ja, spec.

Se "Hanteringsanvisningar Limträ" (www.svensktlimträ.se under fliken "Publikationer")

Ställer varan särskilda krav på omgivande material?

Ej relevant Nej Ja, spec.

Trä tar upp och avger fukt, vilket kan påverka de mekaniska egenskaperna och beständigheten.

Byggproduktion/montering

Beroende på vad produkten används till åtgår olika material såsom lim, skruv, spik med mera. Spill som uppstår kan lämnas i källsorteringskärl för trä alternativt brännbart eller liknande.

Produktanpassning

På kundens önskemål kan skräddarsydda längder eller element tas fram.

8 BRUKSSKEDET

Livslängd/beständighet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej Ja, specificera

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej Ja, specificera

Uppskattad teknisk livslängd för varan > 50 år

Kommentar:

Referenslivslängden uppskattas vara mer än 50 år eller obegränsad, vid inbyggnad ovan mark i torr miljö.

Drift och underhåll

Normalt sett underhålls produkten inte vid inbyggnad.

Vid utvändig exponering skall samma konstruktiva och kemiska träskydd användas som för trä.

Korslimmat trä

9 RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant Nej Ja, specificera

Produkten är oftast en integrerad del av en större byggnadsdel vilket avgör betingelserna vid rivning.

10 AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant Nej Ja

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant Nej Ja

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant Nej Ja

Finns det risk för miljöbelastande emissioner vid energiutvinning?

Ej relevant Nej Ja

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant Nej Ja, se nedan

Ange avfallskod för spill från levererad vara

Spill har enligt avfallsförordningen kod 17 02 01 - Trä

Är detta spill klassat som farligt avfall?

Nej Ja

Återanvändning

Vid en försiktig demontering kan de korslimmade tråelementet återanvändas.

Materialåtervinning

Tekniskt sett är materialåtervinning till en ny träbaserad produkt såsom en skiva möjlig.

Energiutvinning

KL trä utgör ett utmärkt bränsle med liknande utsläpp som rent trä vid förbränning. På sikt borde aska från träbaserade produkter återföras till skogsmark och på så sätt skapa ett kretslopp av näringsämnen.

Deponi

Deponering av produkten skall undvikas ur ett resurs-hushållningsperspektiv.


11 INNEMILJÖ

Egenemissioner

Formaldehyd, från MUF-KL trä <0,03 mg/m³

Gränsvärde för E1-normen är 0,13 mg/m³

12 TERMINOLOGI



Se bilden i exemplet ovan. För att tillverka en produkt behövs till exempel 1,3 kg naturresurser som bokförs under rubriken **Råvaruuttag**, varav 0,2 kg deponeras direkt och bokförs som **Avfall**. I tillverkningsprocessen förbrukas sedan 0,1 kg. Det vill säga råvarorna omvandlas till emissioner exempelvis vid energiutvinning och bokförs under rubriken (därav) **Energianvändning**. I den färdiga


produkten återfinns nu 1 kg av de råvaror som utnyttjats från början och redovisas under rubriken **Produktinnehåll**.

Både naturresurser och **Återvunna material** från gamla uttjänta produkter återfinns under rubriken **Råvaruuttag**, som dessutom är indelat i **Energibärare** och **Icke energibärare**. För att använda uppgifter från en miljödeklaration i en livscykelanalys (LCA) måste återvunna material värderas på något sätt.

I de fall flöden in eller ut från olika processer inte inventeras till "vaggan" eller "graven", bokförs dessa under rubriken **Ej inventerade flöden**. Dessa ofullständigt inventerade flöden kan vara antingen insatsmaterial, det vill säga uppströms miljödata saknas, eller avfall då miljöpåverkan från restprodukthantering saknas och så vidare.

13 INVENTERINGENS OMFATTNING

Inventeringen omfattar nedan angivna steg. Av figuren framgår också huvudsakligt ursprung för de olika råvarorna och insatsmaterialen vid tillverkningen.



14 REFERENSER OCH NOTERINGAR

- (1) Företagsintyg från Casco Adhesives AB 2006, 2007, avseende följande lim/härdare, 1247/2526.
- (2) Uppgifterna baseras på en torrdensitet för KL-trä på 430 kg TS/m³ samt ett effektivt värmevärde på 19 MJ/kg TS.
- (3) Erlandsson M, Lindfors L-G, Ryding S-O. Product-Category Rules (PCR) for preparing environmental product declarations (EPD[®]) for Building products. PCR 2006:02. The Swedish Environmental Management Council Version 1.0, 2006-02-22.
- (4) På-väg-mot EPD[®] (On the way to EPD) se Miljöstyrningsrådets hemsida: <http://www.environdec.com/page.asp?id=229>
- (5) Erlandsson M et al. *Environmental background data for wood based panels utilised in environmental declarations from Trätek*. AB Trätek, L-report 9709086, Stockholm, September 1997.
- (6) Erlandsson M. *Methodology for Environmental Assessment of Wood-based products*. AB Trätek, I-report 9608070, Stockholm, August 1996.
- (7) Bidraget till marknärta ozon baseras på uppgifter enligt förslag till kommande Europeisk standard EN15804, som i sin tur refererar till CML (2007), Andersson-Sköld (1992) och Heijungs et al (1992).



Miljödeklarationen är utförd av Martin Erlandsson, september 2009
IVL Svenska Miljöinstitutet — oberoende kvalificerad miljökompetens

www.ivl.se 08 – 598 563 00 martin.erlandsson@ivl.se